

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

DALTOFOAM TL 40010



COATINGS,
ADHESIVES &
ELASTOMERS

Основные характеристики

Продукт	DALTOFOAM TL 40010
Внешний вид	Прозрачная жидкость без посторонних включений
Вязкость при 25°C, мПас	400
Удельный вес при 25°C, г/см ³	1.00
Температура вспышки (а), °C	> 150

(а) Тигель Кливленда, ASTM Method D92

Описание

DALTOFOAM TL 40010 используется в сочетании с SUPRASEC 2228. DALTOFOAM TL 40010 / SUPRASEC 2228 – это двухкомпонентная клеевая система, применяемая в производстве сэндвич-панелей непрерывным способом.

Рекомендации по применению

Температура, °C	20 - 25
-----------------	---------

Соотношение при смешении

DALTOFOAM TL 40010	100 м.ч.
SUPRASEC' 2228	100 м.ч.

Тип оборудования

линия для производства сэндвич-панелей непрерывным способом, оборудованная распылителем низкого давления

м.ч. = массовые части

HUNTSMAN
Polyurethanes

Технические характеристики

DALTOFOAM TL 40010 100 м.ч.

SUPRASEC' 2228 100 м.ч.

Реакционная способность

Время нитеобразования, с 70 ± 5

Конец подъема пены, с 130 ± 10

Безопасное обращение

Правила безопасного обращения с DALTOFOAM TL 40010 изложены в паспорте безопасности продукта. Паспорт безопасности предоставляется по требованию.

Тара

DALTOFOAM TL 40010 поставляется в металлических бочках или ИВС-контейнерах.



COATINGS,
ADHESIVES &
ELASTOMERS

Рекомендации по хранению

DALTOFOAM TL 40010 должен храниться в герметично закрытой таре для защиты от воздуха, влаги и углекислого газа. При условии соблюдения температурного режима срок хранения DALTOFOAM TL 40010 в герметично закрытой таре составляет 3 месяца (у потребителя).

Enquiries should be addressed to the nearest Huntsman Sales Office or to Huntsman (Europe) BVBA, Everslaan 45, B-3078 Everberg, Belgium
Telephone (02) 758 9211 Telefax (02) 759 5501

The address of your nearest technical centre is :
Huntsman (Belgium) BVBA, Everslaan 45, B-3078 Everberg, Belgium
Telephone (02) 758 9211 Telefax (02) 759 5501

While the information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the time of the publication, NOTHING HEREIN IS TO BE CONSTRUED AS A WARRANTY, EXPRESSED OR OTHERWISE. In all cases, it is the responsibility of users to determine the applicability of such information or the suitability of any product for their own particular purpose. The sale of any Huntsman products referred to in this publication is subject to the general terms and conditions of Huntsman International LLC or its affiliated companies.

esp01407

'Daltofoam' and 'Suprasec' are registered trademarks of Huntsman International LLC. The marks are registered in one or more countries, but may not be registered in all countries.

Copyright © 2002 Huntsman International LLC. All rights reserved. 09/2002

HUNTSMAN
Polyurethanes