

HUNTSMAN

Polyurethanes

Физические и химические свойства

Внешний вид Жидкость бледно
желтого цвета

Вязкость : 200-300 мПа с при
25⁰С

Удельный вес : 1.07-1.11 г/см³

Таб.2 Рекомендации По переработке

Температура 20± 2⁰С
Рекомендуется смешивать компоненты
в следующем соотношении:

Далтофоам TR 44203	100 вес.ч.
Супрасек 2026	170 вес.ч.

Оборудование Машины
высокого
давления

Daltofoam TR 44203 (информация о продукте)

Общая информация:

Далтофоам TR 44203 представляет собой смесь простых полиэфиров, ПАВ, катализаторов и вспенивающего агента. Этот материал разработан для применения в качестве клея при производстве “сэндвич-панелей” непрерывным способом в сочетании с изоцианатом Супрасек 2026.

Если продукт предполагается применять в других областях, рекомендуется обратиться в ближайший технический центр Хантсман Полиуретаны.

Рекомендации по переработке:

Для обеспечения оптимальной реакционной способности и вязкости компонентов перед переработкой необходимо довести их температуру до соответствующего уровня.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в ближайший технический центр Хантсман Полиуретаны.

Влияние на здоровье и меры предосторожности:

Соответствующие данные по влиянию на здоровье и мерам предосторожности представлены в “Рекомендациях по безопасному использованию”, прилагаемых в дополнение к данному документу.

Таб.3 Реакционная способность и рецептура

Далтофоам TR 44203	36.7 вес.ч.при 20±0.5 °С
Супрасек 2026	73.3 вес.ч.при 20±0.5 °С
Время старта	11±4 сек
Время нитеобразования	27±6 сек
Конец подъема пены	51±8 сек
Плотность свободной пены :	121±10 кг/м3

Рекомендации по хранению

Срок хранения (на складе заказчика) приблизительно 9 месяцев при 20 °С.

Типичная реакционная способность

Образец при испытаниях в лабораторном стакане при соотношении компонентов, указанном слева, имеет реакционную способность в соответствии с табл.3.

Просим присылать Ваши запросы по адресу ближайшего торгового центра фирмы Huntsman Polyurethanes или по адресу:

Huntsman (Europe) BVBA, Everslaan 45, B-3078 Everberg, Belgium

Тел.: 32-2-758-92-11 FAX: 32-2-759-55-01

Адрес Вашего ближайшего технического центра:

Huntsman (Italy) Srl, Via Mazzini 58, 21020 Ternate, Italy

Тел.: 39-0332-941-111 FAX: 39-0332-941-264

Изготовление полиуретановых материалов и вспененных полимерных материалов защищено патентами и заявками на получение патентов;

Настоящее издание не предоставляет права на осуществление запатентованных технологических процессов. Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем издании, полностью отражают наши знания о продукте на сегодняшний день и считаются точными на момент публикации. Ничто в данном издании не должно истолковываться как гарантия, явно выраженная или подразумеваемая. При всех обстоятельствах ответственность за правильное определение степени применимости такой информации или самого продукта для конкретной цели пользователя лежит на самом пользователе.