

D.E.R.™ 3533

Пожалуйста, используйте этот лист технической информации (TDS) в сочетании с листом данных о безопасности материалов (MSDS) и соблюдайте условия использования, которые указаны в нем. Текущий паспорт безопасности может быть запрошен у компании Olin через почтовый ящик info@olinbc.com.

Описание Эпоксидная смола D.E.R.™ 3533 низковязкая смола на бисфеноле A/F, модифицированная монофункциональным реактивным разбавителем.

Преимущества Эпоксидная смола D.E.R.™ 3533 гидрофобная, имеет низкое давление насыщенного пара и является стойкой к кристаллизации. Обладая низкой вязкостью и хорошими смачивающими способностями, данная марка отлично подходит для адгезивов и заливки полимерных покрытий. Эпоксидная смола D.E.R.™ 3533 является низковязкой версией смолы D.E.R. 3531.

Применение

- Адгезивы
- Общестроительное назначение: химическое анкерование
- Общестроительное назначение: инъектирование трещин
- Общестроительное назначение: жидкие цементные растворы
- Общестроительное назначение: грунтовки и пропитки
- Общестроительное назначение: напольные покрытия для нанесения валиком
- Общестроительное назначение: самовыравнивающиеся полы
- Литье / Герметизация / Оснастка
- Композиты
- Промышленные покрытия: судовые и защитные

Свойства	Номинальная (англ) величина	Номинальная (СИ) величина	Метод тестирования
Эпокси-эквивалентная молекулярная масса EEW	от 187 до 200 г/экв	от 187 до 200 г/экв	ASTM D1652
Абсолютная вязкость (77°F (25°C))	от 450 до 560 мПа·с	от 450 до 560 мПа·с	ASTM D445
Цвет по шкале Гарднера, макс.	2	2	ASTM D1544
Плотность (77°F (25°C))	1.10 г/см ³	1.10 г/см ³	ASTM D4052

Примечания

Приведенные свойства стандартны и не являются спецификацией. Потребители должны подтвердить результаты собственными тестированиями.

Управление качеством продукции

Компания Olin заботится обо всех, кто занимается производством, распространением и использованием своих продуктов, а также для окружающей среды, в которой мы живем. Забота является основой нашей философии управления качеством продукции, с помощью которой мы оцениваем информацию о здоровье и безопасности по отношению к окружающей среде в нашей продукции и предпринимаем соответствующие шаги к защите здоровья сотрудников и населения.

Olin рекомендует своим клиентам и потенциальным потребителям пересматривать свои заявки на продукты с точки зрения здоровья человека и качества окружающей среды. Сотрудники Olin могут помочь клиентам найти экологичные и безопасные решения, чтобы гарантировать, что продукты Olin не используются способами, для которых они не были предназначены или не были проверены. Ваш торговый представитель Olin может предоставить необходимые контакты.

Нормативные документы (RDS)

Компания Olin предоставляет информацию о статусе регулирования своей продукции в рамках известных программ регулирования в нормативной таблице (RDS). Нормативные документы могут быть получены по запросу на почтовый адрес info@olinbc.com.

Дисклеймер

Примечание: Olin не берет на себя никаких обязательств или ответственности за информацию в этом документе. Поскольку условия использования на объектах, не принадлежащих Olin, находятся вне ее контроля, а государственные требования могут различаться в зависимости от местоположения и могут изменяться, покупатель несет ответственность за то, чтобы определить, подходят ли продукты Olin для использования, а также должен обеспечить утилизацию в соответствии с государственными требованиями страны использования. Компания Olin не берет на себя ответственность и не принимает на себя никаких обязательств, а также не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Пользователь предоставленной информации несет исключительную ответственность за соблюдение всех применимых государственных требований. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ; ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ ИСКЛЮЧЕНЫ.

Контакты

США:	1-844-238-3445	Канада:	1-877-304-4442
Китай:	86-4008859485	Франция:	33-176361145
Германия:	49-41417693000	Гонконг:	852-58081886
Италия:	39-0694805761	Япония:	81-345406770
Латинская Америка:	55-1151884105	Россия:	7-4996092327
Сингапур:	65-31632006	Южная Корея:	82-260221296
Соединенное королевство	44-8000869047		
Великобритания:			

www.OlinEpoxy.com

