
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукт: Этилцимат ZDEC (Диэтилдитиокарбамат цинка)

Страна происхождения: Китай

Показатели	Норма
Внешний вид	Белый порошок
Температура плавления, °С не менее	174,0
Массовая доля воды, % не более	0,3
Содержание Zn, %	17 - 19
Механическая прочность гранул по раздавливанию, кг/см не более	4,0
Отсев на сетке, размер 150, % не более	0,1