

Фторкаучук FPM2604B

Номер партии	2010-88
Вязкость по Муни ML 1+10@121 С	150
Предел прочности при растяжении Мра	18,83
Удлинение при разрыве, %	240
Твердость по Шор А	75
МН (N.m)	2,3497
ML (N.m)	0,4462
T ₉₀	12'17''
T _{s2}	2'53''