Фторкаучук 2660

№	Показатели	Значение	Результат
1	Внешний вид	Белая или желтоватая плитка	Желтоватого цвета
2	Плотность г/см3	1,82±0,02	1,811
3	Вязкость по Муни ML (1+10)121 С˚	61-70	64
4	Прочность при растяжении, МПа ≥	13,0	14,5
5	Удлинение при разрыве %≥	160	185
6	Содержание воды, % ≤	0,10	0,09

Вулканизат: каучук 100 г, бисфенол – 2 г, BPP – 0,5 г, MgO - 3 г, $Ca(OH)_2$ - 6 г, N990 -30 г

Условия вулканизации:

Первый этап 10мин. при 177°C

Второй этап 24час. при 240°C