

## D.E.H.™ 804

Пожалуйста, используйте этот лист технической информации (TDS) в сочетании с листом данных о безопасности материалов (MSDS) и соблюдайте условия использования, которые указаны в нем. Актуальный паспорт безопасности может быть запрошен у компании Olin через почтовый ящик info@olinbc.com.

**Описание** Марка D.E.H.™ 804 – это водоосновный аминный отвердитель для эпоксидных смол, предназначен для эмульгирования эпоксидных смол. Согласно Директиве Европейского парламента 2004/42/ЕС, продукт не содержит ЛОС и алкилфенол.

**Преимущества** D.E.H.™ 804 предназначен для разработки рецептур самовыравнивающихся полов. При отверждении смолы D.E.R.™ 3221, D.E.H. 804 не способствовал эмиссии, поэтому система прошла оценку AgBB (Комиссия по санитарной оценке строительных изделий) и получила маркировку А+ в соответствии с французским стандартом оценки строительных изделий. Отвердитель D.E.H. 804 также подходит для создания покрытий на свежем бетоне или там, где вода может мигрировать из субстрата.

**Применение** • Общестроительное назначение: самовыравнивающиеся полы

Свойства	Номинальная величина (англ)	Номинальная величина (СИ)	Метод
АНЕВ	175 г/экв	175 г/экв	
Абсолютная вязкость (77°F (25°C))	от 5000 до 10000 мПа·с	от 5000 до 10000 мПа·с	ISO 3219
Цвет по шкале Гарднера, макс.	14	14	ASTM D1544
Плотность (77°F (25°C))	1.13 г/см <sup>3</sup>	1.13 г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052
Содержание сухих веществ	от 69 до 71 %	от 69 до 71 %	ASTM D2369
Аминное число	от 255 до 275 мг КОН/г	от 255 до 275 мг КОН/г	ISO 9702
Время жизни <sup>2</sup> (73°F (23°C), 100 г)	50 мин	50 мин	GELNORM Geltimer-TC
Твердость по шкале Шора D <sup>3</sup>			DIN 53505
55°F (13°C), 80% отн. вл., 1.0 день <sup>4</sup>	37	37	
55°F (13°C), 80% отн. вл., 7.0 день <sup>4</sup>	74	74	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 1.0 день <sup>4</sup>	52	52	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 7.0 день	80	80	
Твердость по методу Кенига-Персоза <sup>3</sup>			DIN 53157
55°F (13°C), 80% отн. вл., 1.0 день	5	5	
55°F (13°C), 80% отн. вл., 2.0 день	30	30	
55°F (13°C), 80% отн. вл., 7.0 день	108	108	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 1.0 день	112	112	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 2.0 день	172	172	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 7.0 день	196	196	

### Примечания

<sup>1</sup>Приведенные свойства стандартны и не является спецификацией. Необходимо подтверждение результатов собственными тестированиями

<sup>2</sup> Смола: D.E.R.™ 331

<sup>3</sup> Смола: D.E.R.™ 3221

<sup>4</sup> Основано на стартовой рецептуре

## Управление качеством продукции

Компания Olin заботится обо всех, кто занимается производством, распространением и использованием своих продуктов, а также для окружающей среды, в которой мы живем. Забота является основой нашей философии управления качеством продукции, с помощью которой мы оцениваем информацию о здоровье и безопасности по отношению к окружающей среде в нашей продукции и предпринимаем соответствующие шаги к защите здоровья сотрудников и населения.

Olin рекомендует своим клиентам и потенциальным потребителям пересматривать свои заявки на продукты с точки зрения здоровья человека и качества окружающей среды. Сотрудники Olin могут помочь клиентам найти экологичные и безопасные решения, чтобы гарантировать, что продукты Olin не используются способами, для которых они не были предназначены или не были проверены. Ваш торговый представитель Olin может предоставить необходимые контакты.

## Нормативные документы (RDS)

Компания Olin предоставляет информацию о статусе регулирования своей продукции в рамках известных программ регулирования в нормативной таблице (RDS). Нормативные документы могут быть получены по запросу на почтовый адрес [info@olinbc.com](mailto:info@olinbc.com).

## Дисклеймер

Примечание: Olin не берет на себя никаких обязательств или ответственности за информацию в этом документе. Поскольку условия использования на объектах, не принадлежащих Olin, находятся вне ее контроля, а государственные требования могут различаться в зависимости от местоположения и могут изменяться, покупатель несет ответственность за то, чтобы определить, подходят ли продукты Olin для использования, а также должен обеспечить утилизацию в соответствии с государственными требованиями страны использования. Компания Olin не берет на себя ответственность и не принимает на себя никаких обязательств, а также не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Пользователь предоставленной информации несет исключительную ответственность за соблюдение всех применимых государственных требований. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ; ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ ИСКЛЮЧЕНЫ.

## Контакты

<b>США:</b>	1-844-238-3445	<b>Канада:</b>	1-877-304-4442
<b>Китай:</b>	86-4008859485	<b>Франция:</b>	33-176361145
<b>Германия:</b>	49-41417693000	<b>Гонконг:</b>	852-58081886
<b>Италия:</b>	39-0694805761	<b>Япония:</b>	81-345406770
<b>Латинская Америка:</b>	55-1151884105	<b>Россия:</b>	7-4996092327
<b>Сингапур:</b>	65-31632006	<b>Южная Корея:</b>	82-260221296
<b>Соединенное королевство Великобритании:</b>	44-8000869047		

[www.OlinEpoxy.com](http://www.OlinEpoxy.com)

