

D.E.R.™ 721

Пожалуйста, используйте этот лист технической информации (TDS) в сочетании с листом данных о безопасности материалов (MSDS) и соблюдайте условия использования, которые указаны в нем. Актуальный паспорт безопасности может быть запрошен у компании Olin через почтовый ящик info@olinbc.com.

Описание D.E.R.™ 721 – алифатическая жидкая эпоксидная смола, C12-C14 алкил глицидиловый эфир.

Жидкая эпоксидная смола D.E.R.™ 721 представляет собой алифатический активный разбавитель, разработанный для модификации систем ароматических эпоксидных смол, и может смешиваться с ними в любых соотношениях для варьирования параметров системы. Активный разбавитель значительно снижает поверхностное натяжение смол, что приводит к превосходному смачиванию, адгезии и низкой вязкости для увеличения содержания наполнителя. Алифатическая цепь активного разбавителя увеличивает время жизни и эластичность (ударопрочность). Активный разбавитель D.E.R.™ 721 несколько ограничивает стойкость к растворителям, но увеличивает кислотостойкость.

Применение

- Адгезивы
- Общестроительное назначение: химическое анкерование
- Общестроительное назначение: инъектирование трещин
- Общестроительное назначение: строительные растворы
- Общестроительное назначение: пропитки и грунтовки
- Общестроительное назначение: покрытия для пола, наносимые валиком
- Общестроительное назначение: самовыравнивающиеся полы
- Литье/Герметизация/Оснастка
- Композиты

Свойства	Номинальная (англ) величина	Номинальная (СИ) величина	Метод тестирования
EEW	от 285 до 310 г/экв	от 285 до 310 г/экв	ASTM D1652
Абсолютная вязкость (77°F (25°C))	от 5.0 до 10 мПа·с	от 5.0 до 10 мПа·с	ASTM D445
Цвет (Pt.-Co., макс., раствор)	50	50	ASTM D1209
Содержание гидролизованного хлора	< 100 млн ⁻¹	< 100 млн ⁻¹	ASTM D1726

Примечания

Приведенные свойства стандартны и не являются спецификацией. Необходимо подтверждение результатов собственными тестированиями.

Управление качеством продукции

Компания Olin заботится обо всех, кто занимается производством, распространением и использованием своих продуктов, а также для окружающей среды, в которой мы живем. Забота является основой нашей философии управления качеством продукции, с помощью которой мы оцениваем информацию о здоровье и безопасности по отношению к окружающей среде в нашей продукции и предпринимаем соответствующие шаги к защите здоровья сотрудников и населения.

Olin рекомендует своим клиентам и потенциальным потребителям пересматривать свои заявки на продукты с точки зрения здоровья человека и качества окружающей среды. Сотрудники Olin могут помочь клиентам найти экологичные и безопасные решения, чтобы гарантировать, что продукты Olin не используются способами, для которых они не были предназначены или не были проверены. Ваш торговый представитель Olin может предоставить необходимые контакты.

Нормативные документы (RDS)

Компания Olin предоставляет информацию о статусе регулирования своей продукции в рамках известных программ регулирования в нормативной таблице (RDS). Нормативные документы могут быть получены по запросу на почтовый адрес info@olinbc.com.

Дисклеймер

Примечание: Olin не берет на себя никаких обязательств или ответственности за информацию в этом документе. Поскольку условия использования на объектах, не принадлежащих Olin, находятся вне ее контроля, а государственные требования могут различаться в зависимости от местоположения и могут изменяться, покупатель несет ответственность за то, чтобы определить, подходят ли продукты Olin для использования, а также должен обеспечить утилизацию в соответствии с государственными требованиями страны использования. Компания Olin не берет на себя ответственность и не принимает на себя никаких обязательств, а также не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Пользователь предоставленной информации несет исключительную ответственность за соблюдение всех применимых государственных требований. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ; ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ ИСКЛЮЧЕНЫ.

Контакты

США:	1-844-238-3445	Канада:	1-877-304-4442
Китай:	86-4008859485	Франция:	33-176361145
Германия:	49-41417693000	Гонконг:	852-58081886
Италия:	39-0694805761	Япония:	81-345406770
Латинская Америка:	55-1151884105	Россия:	7-4996092327
Сингапур:	65-31632006	Южная Корея:	82-260221296
Соединенное королевство	44-8000869047		
Великобритания:			

www.OlinEpoxy.com

